



DECAPVIT SEC

DEFINITION

Super décapant liquide pour peintures, lasures, vernis, films minces. Forme des résidus secs, produit sans rinçage.

DESTINATION

- Bois
- Fer
- Zinc
- Galva
- Pierre
- Béton

PROPRIETES

- Sans rinçage, résidus secs
- Efficace et rapide
- Peut-être repeint aussitôt après brossage ou grattage
- Adhère sur les surfaces verticales, ne noircit pas le bois

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Densité :** 1.25
- **Aspect :** En pot : Liquide incolore à légèrement jaunâtre

MISE EN OEUVRE

Bien agiter avant utilisation

Appliquer sur le support à décaper et gratter les résidus secs

DECAPVIT SEC ne nécessite pas de rinçage

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

- **Matériel d'application :** Pulvérisateur adapté, rouleau ou brosse
- **Dilution :** Prêt à l'emploi
- **Conditions d'application :** Température supérieure à 5°C et inférieure à 50°C.
Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite.
- **Temps d'application :** De 1 à 10 minutes selon la nature du revêtement
- **Nettoyage du matériel :** Essuyer au chiffon après utilisation
- **Rendement :** 3 à 6 m² / kg environ
- **Consommation :** 150 à 300 g / m² environ

PREPARATION DES SUPPORTS

Ne pas appliquer sur le PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène.

Eviter d'appliquer sur surfaces mouillées.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- **Conditionnement :** En 6 et 25 kg
- **Conservation :** 12 mois en emballage d'origine non ouvert
- **Hygiène et sécurité :** Se reporter à la fiche de données de sécurité correspondante.
- **Environnement :** Destruction du produit et des emballages souillés : se reporter à la réglementation en vigueur, relative aux déchets industriels.
Ne pas déverser dans les eaux souterraines et dans les égouts.