



# SAIDALISS

## DEFINITION

Enduit hybride peinture / enduit en pâte, très couvrant, à base de charges, de liants organiques, d'adjuvants, particulièrement adapté à la préparation des plaques de plâtre avant peinture. Il permet de remplir avec un seul produit et en une seule application les deux fonctions de primaire et d'enduit de lissage, sans besoin de ratissage grâce à sa faculté de produire un aspect tendu directement à la projection.

## DESTINATION

- En intérieur : murs et plafond
- Plaques de plâtre cartonées, carreaux de plâtre
- Béton brut de décoffrage d'au moins 28 jours d'âge, enduit ciment
- Enduit ciment, briques, anciennes peintures

## PROPRIETES

- Remplace l'étape traditionnelle d'application d'une impression avant enduisage et peinture
- Réduit le travail long et coûteux de retouches des imperfections
- Réduit la quantité de travail de ponçage avant peinture

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Extrait sec :** En poids : 58 %  $\pm$  2
- **Densité :** 1.58
- **Aspect :** Feuil sec : Mat  
Pot : Pâte blanche

## MISE EN OEUVRE

Malaxer le seau de **SAIDALISS** avant utilisation

1 couche de **SAIDALISS** à projeter avec une pompe Airless

.../...

## CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

- **Nombre de couches :** 1 couche
- **Matériel d'application :** Machine à projeter Airless munie d'un tuyau d'au moins 3/8". La pression de travail doit être limitée à environ 207 bars.  
Buses : 625 - 627
- **Dilution :** Prêt à l'emploi. Ne pas diluer. La dilution affectera la dureté du film d'enduit appliqué et la capacité couvrant du produit.
- **Conditions d'application :** Température supérieure à 5°C et inférieure à 30°C.  
Hygrométrie inférieure à 85 % H.R.
- **Nettoyage du matériel :** A l'eau immédiatement après usage
- **Consommation :** 500 à 900 g / m<sup>2</sup> (suivant la planimétrie du support)
- **Séchage à 20°C - 65% HR :** Sec : 3 H environ  
Recouvrable : 4 H environ

## TEINTES

- Blanc

## PREPARATION DES SUPPORTS

De façon générale, les supports doivent être préparés conformément au DTU 59.1.

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- **Conditionnement :** En 24 Kg
- **Conservation :** 12 mois en emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- **Classification :** **AFNOR** : NF T 36-005 et 30-608-  
Famille III, Classe 2  
**COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat. IIA/g) est de 30 g/l maximum (2010).  
Ce produit contient moins de 27 g/l de COV.
- **Hygiène et sécurité :** Se reporter à la fiche de données de sécurité correspondante.
- **Environnement :** Destruction du produit et des emballages souillés : se reporter à la réglementation en vigueur, relative aux déchets industriels.  
Ne pas déverser dans les eaux souterraines et dans les égouts.

