

Peintures

VITEX



VITEXACRYL S

DEFINITION

Peinture satinée à base de résine acrylique, en phase aqueuse, pour la décoration de divers types de supports en intérieur, pour travaux de finition A (finition soignée avec préparation du support adaptée).

DESTINATION

- Surfaces murales intérieures
- Toiles de Verre
- Plâtre, plaques de plâtre
- Bois
- Brique, béton

PROPRIETES

- Film très résistant, non jaunissant
- Très bon pouvoir couvrant
- Bon rendu
- Excellente tenue au lessivage, peut être brossé
- Protection de l'environnement : COV < 25 g/litre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Extrait sec :** En poids : 50 % \pm 2
En volume : 40 % \pm 2
- **Densité :** 1.30
- **Résistance à l'abrasion humide :** Classe 2 (Norme EN ISO 11998)
- **Aspect :** Feuil sec : Satiné

MISE EN OEUVRE

1 couche de VITPRIM

2 couches de VITEXACRYL S

.../...

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

- **Nombre de couches :** 2 couches
- **Matériel d'application :** Brosse, rouleau, pistolet Airless
Buse : 415
- **Dilution :** 5 % maximum à l'eau si nécessaire
- **Conditions d'application :** Température supérieure à 5°C et inférieure à 30°C.
Hygrométrie inférieure à 85 % H.R.
- **Nettoyage du matériel :** A l'eau immédiatement après usage
- **Rendement :**
Lisse : 10 à 12 m² / litre environ
Toile de Verre : 8 à 10 m² / litre environ
- **Séchage à 20°C - 65% HR :** Hors poussière : 1 H environ
Sec : 2 H environ
Recouvrable : 4 H environ

TEINTES

- Blanc
- Teintes du nuancier « 1000 Teintes » VITEX
- Autres teintes : nous consulter

PREPARATION DES SUPPORTS

De façon générale, les supports doivent être préparés conformément au DTU 59.1.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- **Conditionnement :** En 5 et 18 litres
- **Conservation :** 12 mois en emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- **Classification :** **AFNOR :** NF T 36-005 - Famille I, Classe 7b2
COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. IIA/a) est de 30 g/l maximum (2010).
Ce produit contient moins de 25 g/l de COV.
- **Hygiène et sécurité :** Se reporter à la fiche de données de sécurité correspondante.
- **Environnement :** Destruction du produit et des emballages souillés : se reporter à la réglementation en vigueur, relative aux déchets industriels.
Ne pas déverser dans les eaux souterraines et dans les égouts.



13 rue Véga - Z.I. Belle Etoile-Véga - B.P. 40404 - 44474 Carquefou Cedex
Tél. 02 40 52 70 00 - Fax 02 51 13 10 62 - E.mail : contact@vitex-saidac.com

www.vitex-saidac.com

