



VIT.SOL

DEFINITION

Peinture pour la protection et la décoration des sols à base de nanoparticules, alkyde uréthane en micro dispersion, d'un seul composant.

DESTINATION

- Sols, murs (béton, ciment et dérivés, briques, bois)
- Balcons, escaliers, appuis de fenêtre, sous-sol, buanderie...
- INTERIEUR et EXTERIEUR

PROPRIETES

- Bonne résistance aux U.V., non jaunissant
- Bon rendu
- Très bonne adhérence
- Facilité d'application (bonne brossabilité) et de nettoyage du matériel avec de l'eau
- COV quasiment nul
- Séchage rapide, sans odeur à l'application

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Extrait sec :** En poids : 55 % ± 2
En volume : 40 % ± 2
- **Densité :** 1.29
- **Aspect :** Feuil Sec : Satiné

MISE EN OEUVRE

Bien homogénéiser le **VITSOL**

2 couches de **VITSOL**

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

- **Nombre de couches :** 2 couches
- **Matériel d'application :** Rouleau antigoutte (poils de 12 mm), pistolet Airless (buse : 517)
- **Dilution :** Prêt à l'emploi
- **Conditions d'application :** Température supérieure à 10°C et inférieure à 35°C.
Hygrométrie inférieure à 80 % H.R.
- **Nettoyage du matériel :** A l'eau immédiatement après usage
- **Rendement :** 6 à 7 m² / litre environ
- **Consommation :** 180 à 200 g / m² / couche environ
Ne pas dépasser 300 g / m² / couche
- **Séchage à 20°C - 60% HR :** Hors poussière : 15 à 20 min
Sec au toucher : 30 min
Sec : 16 H (usage piétonnier)
Recouvrable : 16 H
Dureté définitive : 5 jours

TEINTES

RAL : 1014 – 3013 – 6021 – 7035 – 7037 – 7040 (5 et 25 kg)

RAL : 1015 – 1034 – 5015 – 5024 – 6032 – 7024 – 7031 – 7032, Blanc, Noir (5 kg)

PREPARATION DES SUPPORTS

De façon générale, les supports doivent être préparés conformément au DTU 59.3.

Sur supports suffisamment absorbants (test à la goutte d'eau) : application directe.

Pour tous autres supports (carrelés, très sollicités ou déjà peints), nous consulter.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- **Conditionnement :** En 5 kg
- **Conservation :** 12 mois en emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- **Classification :** **AFNOR** : NF T 36-005 - Famille I, Classe 4a
COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. IIA/i) est de 140 g/l maximum (2010).
Ce produit contient moins de 5 g/l de COV.
- **Hygiène et sécurité :** Se reporter à la fiche de données de sécurité correspondante.
- **Environnement :** Destruction du produit et des emballages souillés : se reporter à la réglementation en vigueur, relative aux déchets industriels.
Ne pas déverser dans les eaux souterraines et dans les égouts.



13 rue Véga - Z.I. Belle Etoile-Véga - B.P. 40404 - 44474 Carquefou Cedex
Tél. 02 40 52 70 00 - Fax 02 51 13 10 62 - E.mail : contact@vitex-saidac.com

www.vitex-saidac.com

