Peintures VITEX

PHASE AQUEUSE | EXT EXTERIEUR | V VELOUTÉ | BROSSE | ROULEAU | PISTOLET

18L

ACRYLTOIT
Pigmenté

DEFINITION

Revêtement haut de gamme pour toitures, à base de résine **acrylique** en phase aqueuse, sans odeur, d'application aisée, présentant l'avantage d'un séchage rapide.

DESTINATION

- Tuile ciment, terre cuite
- Ardoise fibro
- Fibro-ciment
- Pour tout autre support : nous consulter

PROPRIETES

- Excellent pouvoir couvrant
- Résine haut de gamme, veloutée
- Riche en acticides, antioxydant
- Sans odeur, **séchage rapide**, application aisée
- Taux COV 15 fois inférieur à la valeur limite UE (règlementation 2010)

CARACTERISTIOUES TECHNIOUES

- **Extrait sec :** En poids : 60 % ± 2
  En volume : 45 % ± 2
- **Densité :** 1.30
- **Aspect :** Feuil sec : Satiné

MISE EN OEUVRE

NETTOYAGE	**VIT&NET**
LAVAGE ET DEMOUSSAGE	*Nettoyeur Haute Pression*
TRAITEMENT FONGICIDE	**VITMOUSSE**
FINITION	2 couches d'**ACRYLTOIT Pigmenté**

…/…

Peintures VITEX

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

- **Nombre de couches :** 2 couches
- **Matériel d'application :** Brosse, rouleau (antigouttes 12 mm), Pistolet Airless - Buse : 517
- **Dilution :** Prêt à l'emploi
- **Conditions d'application :** Température supérieure à 5°C et inférieure à 30°C. Hygrométrie inférieure à 85 % H.R.
- **Nettoyage du matériel :** A l'eau immédiatement après usage
- **Rendement :** 4 à 6 m² / litre / couche environ
- **Consommation :** 200 à 300 g / m² / couche environ
- **Séchage à 20°C - 65% HR :** Sec : 3 H environ
  Recouvrable : 6 H environ

TEINTES

Teintes du Nuancier Toiture :

- Brun
- Brique
- Terre de Sienne
- Gris Carbini
- Brun-rouge Mazzola
- Ocre Palasca

PREPARATION DES SUPPORTS

De façon générale, les supports doivent être préparés conformément au DTU 59.1.

Brossage et élimination des anciens fonds non adhérents.

Si le support présente une certaine vétusté ou porosité, il est vivement recommandé de s'assurer du séchage complet du support en surface et à cœur avant toute application, afin d'éviter toutes remontées ultérieures d'humidité susceptibles de provoquer des décollements du revêtement de peinture.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- **Conditionnement :** En 18 litres
- **Conservation :** 12 mois en emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- **Classification :** **AFNOR** : NF T 36-005 - Famille I, Classe 7b2
  COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. IIA/i) est de 140 g/l maximum (2010).
  Ce produit contient moins de 10 g/l de COV.
  EVWA : E4 V2 W2 A0
- **Hygiène et sécurité :** Se reporter à la fiche de données de sécurité correspondante.
- **Environnement :** Destruction du produit et des emballages souillés : se reporter à la règlementation en vigueur, relative aux déchets industriels.
  Ne pas déverser dans les eaux souterraines et dans les égouts.

Protection Environnement

13 rue Véga - Z.I. Belle Etoile-Véga - B.P. 40404 - 44474 Carquefou Cedex
Tél. 02 40 52 70 00 - Fax 02 51 13 10 62 - E.mail : contact@vitex-saidac.com
www.vitex-saidac.com

Edition : 04.2013