Peintures VITEX

PHASE AQUEUSE | EXT EXTERIEUR | M MAT | ROULEAU | PISTOLET

05Kg

25Kg

VIBELFLEX MAT AS

DEFINITION

Revêtement semi-épais d'imperméabilité pour façades, à base de résine acrylique, en phase aqueuse. Le VIBELFLEX MAT AS est un des produits composant les Systèmes d'Imperméabilité verticale VIBELFLEX I.1 (A2), I.2 (A3), I.3 (A4), I.4 (A5).

DESTINATION

- Enduits (de liants hydrauliques ou monocouche)
- Béton ou préfabriqué
- **EXTERIEUR UNIQUEMENT**
- Pour tout autre support : nous consulter

PROPRIETES

- La gamme VIBELFLEX se situe dans les plus hautes qualités du marché en terme de flexibilité et d'extensibilité
- Grande facilité d'application en période estivale
- Encrassement limité grâce à la photoréticulation et à la protection biocide
- Imperméabilité aux eaux de ruissellement
- Caractéristiques mécaniques remarquables à basse température

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Extrait sec :** En poids : 60 % ± 2
  En volume : 40 % ± 2
- **Densité :** 1.40
- **Aspect :** Feuil sec : Mat

MISE EN OEUVRE

	Fixateur	Intermédiaire	Finition
Système I.1 (A2)	VIBELFLEX FOND (130 g/m²) ou VIBELFLEX PRIM (200 g / m²)	-	VIBELFLEX MAT AS (450 g / m²)
Système I.2 (A3)	VIBELFLEX FOND (130 g/m²) ou VIBELFLEX PRIM (200 g / m²)	VIBELFLEX MAT AS (400 g /m²)	VIBELFLEX MAT AS (300 g / m²)
Système I.3 (A4)	VIBELFLEX FOND (130 g/m²) ou VIBELFLEX PRIM (200 g / m²)	VIBELFLEX MAT AS (500 g /m²)	VIBELFLEX MAT AS (500 g / m²)
Système I.4 (A5)	VIBELFLEX FOND (130 g/m²) Décapage obligatoire	VIBELFLEX MAT AS (2 x 400 g /m²) + VOILE VIBELFLEX	VIBELFLEX MAT AS (400 g / m²)

…/…

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

- **Matériel d'application :** Rouleau laine ou alvéolé, pistolet Airless
  Buses : 527 / 531 (transfert), 425 (réchauffeur)
- **Dilution :** Produit prêt à l'emploi
- **Conditions d'application :** Température supérieure à 5°C et inférieure à 30°C.
  Hygrométrie inférieure à 85 % H.R.
- **Nettoyage du matériel :** A l'eau immédiatement après usage
- **Consommation :** Variable suivant système appliqué (cf. tableau)
- **Séchage à 20°C - 65% HR :** Sec : 8 H environ
  Recouvrable : 24 H environ
  Par temps humide et froid, le séchage à cœur est retardé

TEINTES

- Teintes du nuancier EXTRACOLOR et nuancier VITEX
- Les teintes foncées (présentant un coefficient d'absorption supérieur à 0.7) sont déconseillées sur des façades en exposition ensoleillées. Non visées par le DTU 42.1, elles font parties des exclusions de la « bonne tenue » définie par la Norme NF T 36-001.
- Cependant, ces teintes foncées peuvent être réalisées avec **nos colorants 100 % minéraux**, permettant une excellente tenue de la teinte dans le temps (Test QUV, réalisé par le fabricant, de 2000h soit 10 à 15 ans).

PREPARATION DES SUPPORTS

De façon générale, les supports doivent être préparés conformément au DTU 42.1.
Les anciennes peintures et revêtements d'épaisseur supérieure à 300 µ seront décapés pour la mise en œuvre des systèmes I.2 (A3), I.3 (A4) ou I.4 (A5). Le décapage sera obligatoire pour les peintures et revêtements n'ayant pas fait l'objet de l'étude préalable conformément au DTU 42.1 (norme 84 404). Les supports, suivant leur nature, auront reçus au préalable l'une de nos impressions VIBELFLEX FOND ou VIBELFLEX PRIM. Sur supports peints : nous consulter.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- **Conditionnement :** En 5 et 25 kg
- **Conservation :** 12 mois en emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- **Classification :** **AFNOR** : NF T 36-005 - Famille I, Classe 7b2
  Conforme aux spécifications de performances de la norme NFP 84 403. Conforme aux exigences du DTU 42.1 – Norme NFP 84 403
  COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. IIA/c) est de 40 g/l maximum (2010).
  Ce produit contient moins de 25 g/l de COV.
  EVWA : E4 à E5 V2 W3 A2 à A5
- **Hygiène et sécurité :** Se reporter à la fiche de données de sécurité correspondante.
- **Environnement :** Destruction du produit et des emballages souillés : se reporter à la règlementation en vigueur, relative aux déchets industriels.
  Ne pas déverser dans les eaux souterraines et dans les égouts.

Protection Environnement

13 rue Véga - Z.I. Belle Etoile-Véga - B.P. 40404 - 44474 Carquefou Cedex
Tél. 02 40 52 70 00 - Fax 02 51 13 10 62 - E.mail : contact@vitex-saidac.com
www.vitex-saidac.com

Edition : 02.2014