Peintures VITEX

PHASE SOLVANTEE | INT INTERIEUR | EXT EXTERIEUR | B BRILLANT | BROSSABLE/LESSIVABLE | BROSSE | ROULEAU | PISTOLET

01L

05L

20L

VITEMAIL

DEFINITION

Peinture laque glycérophtalique brillante, pour la protection et la décoration extérieure et intérieure de divers types de supports.

DESTINATION

- Bois durs, tendres ou exsudants
- Tous supports métalliques
- Tous supports usuels sains du bâtiment après préparation de surface adaptée

PROPRIETES

- Résistance à la coulure
- Brillant élevé et parfait tendu
- Rapidité de séchage et durcissement rapide
- Excellente lessivabilité
- Convient pour pièces sèches ou humides

CARACTERISTIOUES TECHNIOUES

- **Extrait sec :** En poids : 71 % ± 2
  En volume : 63 % ± 2
- **Densité :** 1.24
- **Aspect :** Feuil sec : Brillant
  Pot : Peinture crème

MISE EN OEUVRE

Bien homogénéiser le **VITEMAIL**
Appliquer régulièrement le **VITEMAIL** en croisant et lissant de manière uniforme

…/…

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

- **Nombre de couches :** 1 à 2 couches
- **Matériel d'application :** Brosse, rouleau laqueur, pistolet Airless
  Buses : 207 – 209 – 311
- **Dilution :** Prêt à l'emploi
  Si besoin, diluer à 5 % au DILUANT 1411 ou White Spirit en 1ère couche ou pour application au pistolet Airless
- **Conditions d'application :** Température supérieure à 5°C et inférieure à 30°C.
  Hygrométrie inférieure à 85 % H.R.
- **Nettoyage du matériel :** Au DILUANT 1411 ou au White Spirit dès la fin de l'application
- **Rendement :** 14 m² / litre environ
- **Séchage à 20°C - 65% HR :** Sec : 6 H environ
  Recouvrable : 24 H environ

TEINTES

- Blanc
- Teintes des nuanciers VITEX : RAL - 1000 Teintes
- Autres teintes : nous consulter

PREPARATION DES SUPPORTS

De façon générale, les supports doivent être préparés conformément au DTU 59.1.
Brossage, époussetage, lessivage pour les supports non sensibles à l'eau. Les badigeons seront éliminés. Une impression **VIBELPRIM** (pour bois) ou **SAIDAPRIM** (pour métal) est obligatoire sur supports neufs ou poreux.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- **Conditionnement :** En 1, 5 et 20 litres
- **Conservation :** 12 mois en emballage d'origine non ouvert
- **Classification :** **AFNOR** : NF T 36-005 - Famille I, Classe 4a
  COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. IIA/d) est de 300 g/l maximum (2010).
  Ce produit contient moins de 300 g/l de COV.
- **Hygiène et sécurité :** Se reporter à la fiche de données de sécurité correspondante.
- **Environnement :** Destruction du produit et des emballages souillés : se reporter à la règlementation en vigueur, relative aux déchets industriels.
  Ne pas déverser dans les eaux souterraines et dans les égouts.

13 rue Véga - Z.I. Belle Etoile-Véga - B.P. 40404 - 44474 Carquefou Cedex
Tél. 02 40 52 70 00 - Fax 02 51 13 10 62 - E.mail : contact@vitex-saidac.com
www.vitex-saidac.com

Edition : 01.2010